

COLOZINC

Однокомпонентный постоянно эластичный клей-герметик для металлочерепицы

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

Основа	МС-ПОЛИМЕР
Цвет	Серый
Твердость	45 +/- 5 (по Шору А)
Модуль эластичности (сила нужная для удлинения на 100%)	1,0 N/мм ² (DIN 53504)
Максимальная деформация	20%
Максимальная напряженность	2,0 N/мм ² (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	500% (DIN 53504)
Эластическое ослабление напряжения	> 75 %
Образование поверхностной пленки	Ок. 10 мин (при +20 °С и 65% относ. влажности)
Скорость отверждения	2 мм/24 часа (при +20 °С и 65% относ. влажности)
Плотность	1,67 г/см ³
Термостойкость	От - 40 °С до +90 °С
Химическая стойкость	Очень хорошая к воздействию воды, соленой воды, алифатических жиров, разбавленных кислот и щелочей, минеральных масел и смазок. Слабая к воздействию ароматических растворителей, концентрированных кислот и хлорированных углеводородов.
Температура аппликации	От +1 °С до +30 °С

Описание продукта:

Однокомпонентный клей-герметик на базе MS-полимеров с отличными сцепляющими свойствами к кровельным покрытиям, в том числе к оцинкованной и лакированной жести, керамической черепице и к большинству строительных поверхностей, также влажных. После отверждения можно красить практически любыми красками. Стойкий к влиянию крайних атмосферных воздействий (кислотные дожди и УФ излучение). Не воздействует на цвета пористых поверхностей. Устойчивый к воздействию большинства химических веществ.

Области применения:

- Клеение необработанной, лакированной и оцинкованной жести.
 - Клеение кровельной жести на различных поверхностях (металл, кирпич, бетон, древесина)
- Уплотнения швов и соединений при отделочных и кровельных работах.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание

Упаковка:

Туба 290 мл

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Защищать от мороза!

Инструкция по применению:

Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.

Для непористых поверхностей не требуется грунта, для пористых рекомендуется Soudal Primer 150.

Метод: выдавливающий пистолет.

Шов можно разгладить мыльным раствором.

Очистка инструментов и поверхности: с помощью лакового бензина непосредственно после нанесения.

COLOZINC

Однокомпонентный постоянно эластичный клей-герметик для металлочерепицы

Страницы: 2 из 2**Рекомендации по безопасности:**

Стандартная промышленная техника безопасности, в особенности:
Избегать контакта с кожей,
В случае попадания на кожу, сразу промыть водой,

Может вызывать раздражение глаз,
Во время работы хорошо проветривать помещение.
Хранить от детей.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание